431 θαογοση ι +αννχο+ **ROYAUME DU MAROC** 



# وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

	and the second s
N°	/DIAEA/DRHA/SEEN

Rabat, Le ..... 5 Juli 70%

382

# LE DIRECTEUR DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE

# SOCIETE SMECEPLAST Lot N° 82 Zone Industrielle TIT MELLIL CASABLANCA/MAROC

**Objet**: Evaluation des performances hydrauliques du matériel d'irrigation

Réf: Votre envoi du 20/03/2024

Me référant à votre envoi sus visé concernant la réalisation des essais d'évaluation des performances hydrauliques sur des échantillons de matériel d'irrigation localisée, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les résultats des essais effectués sur le matériel suivant :

- ✓ TUYAUX PVC PN6 du Diamètres 32 au 160 mm,
- ✓ TUYAUX PVC PN10 du Diamètres 32 au 160 mm,
- ✓ TUYAUX PVC PN16 Diamètres 32 et 90 mm,
- ✓ TUYAUX PEHD PN6 du Diamètres 32 au 90 mm,
- ✓ TUYAUX PEHD PN10 du Diamètres 32 au 90 mm,
- ✓ TUYAUX PEHD PN16 du Diamètres 25 au 90 mm,

P.J: 01 Bulletin d'essai

N° 1167-TT-662-05-2024

2020 - 2030

**DIRECTION DE L'IRRIGATION ET DE** L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE

Le Directeur de l'Irrigation et de

Signé: Ahmed EL BOUARI

mt de l'Espace Agricole

الههلكة الهغربية +ΣΝΛΣ+ΙΝΕοΥΟΣΘ ROYAUME DU MAROC



# 

# BULLETIN D'ESSAIS N° 1167-TT-662-05-2024 TUYAUX SMECEPLAST PVC (PN6 ,PN10 et PN16) , PEHD (PN6, PN10 et PN16) et PEBD

# 1. Demandeur de l'essai :

# SOCIETE SMECEPLAST

Lot N° 82 Zone Industrielle TIT MELLIL Casablanca/Maroc

# 2. Echantillonnage:

L'échantillonnage a été réalisé par les techniciens du SEEN en date 21/05/2024 Normes en vigueur.

selon les

# 3. Essais réalisés :

Détermination de la résistance à la pression interne à 20°C, pendant 1 heure des tuyaux thermoplastiques conformément aux spécifications des Normes Européenne NM ISO 1167-1 (détermination de la résistance à la pression interne : méthode générale d'essai), NM ISO 1452-2, NM EN 12 201-2 (Marquage et contrôle dimensionnel).



DIRECTION DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE

حيرية الري وإعداد المجال الفلاحس

#### 3. Résultats des essais :

Les diamètres concernés ainsi que les résultats des essais de pression sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

TUYAUX SMECEPLAST PVC PN6					
Diamètres (en mm)		Epaisseur	rs (en mm)	Pression d'essai	Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée	(en bar)	
32	32,2	1,60 - 2,00	1,50 - 1,70	41,04	Bonne Tenue
40	40,1	1,50 - 1,90	1,50 - 1,70	32,64	Bonne Tenue
50	50	1,60 - 2,00	1,60 - 1,80	27,77	Bonne Tenue
63	63,2	2,00 - 2,40	2,00 - 2,10	27,45°h	Bonne Tenue
75	75,1	2,30 - 2,80	2,30 - 2,40	26,54	Bonne Tenue
90	90,1	2,80 - 3,30	2,80 - 3,20	26,94	Bonne Tenue
110	110,1	2,70 - 3,20	3,00 - 3,20	3 23,53	Bonne Tenue
125	125,2	3,10 - 3,70	3,10 - 3,35	21,33	Bonne Tenue
140	140,3	3,50 - 4,10	3,50 - 4,00	21,491siun	Bonne Tenue
160	160,3	4,00 - 4,60	3,80 - 4,20	20,40	Bonne Tenue

# Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX SMECEPLAST PVC PN6, diamètres 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 et 160 mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

TUYAUX SMECEPLAST PVC PN10						
Diamètres (en mm) Epaisse		Epaisseur	s (en mm)	Pression d'essai	Observations	
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée	(en bar)		
32	32,2	1,60 - 2,00	1,60 - 1,80	43,92	Bonne Tenue	
40	40,1	1,90 - 2,30	2,00 - 2,30	44,09	Bonne Tenue	
50	50,1	2,40 - 2,90	2,40 - 2,50	42,26	Bonne Tenue	
63	63,1	3,00 - 3,75	3,00 - 3,20	41,93	Bonne Tenue	
75	75,2	3,60 - 4,20	3,70 - 3,90	43,47	Bonne Tenue	
90	90,2	4,20 - 4,90	4,20 - 4,50	41,02	<b>Bonne Tenue</b>	
110	110,2	4,20 - 4,90	5,20 - 5,40	41,60	Bonne Tenue	
125	125,4	4,80 - 5,50	5,00 - 5,30	34,88 c	Bonne Tenue	
140	140,2	5,40 - 6,20	5,40 - 5,80	33,65	Bonne Tenue	
160	160,3	6,20 - 7,10	6,30 - 6,50	34,36	Bonne Tenue	

# Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression intérne à 20 °C, des TUYAUX SMECEPLAST PVC PN10 diamètres 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 et 160 mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

TUYAUX S	MECEPL	AST PVC PN	N16		
Diamètres	(en mm)	Epaisseu	s (en mm) Pression		Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée	d'essai	Observations
32	32,2	2,40 - 2,90	2,40 - 2,60	67,65	Bonne Tenue
40	40,1	3,00 - 3,50	3,00 - 3,40	67,92	Bonne Tenue
50	50,05	3,70 - 4,30	3,70 - 3,80	67,06	Bonne Tenue
63	63,05	4,70 - 5,40	4,70 - 4,90	67,66	Bonne Tenue
75	75,2	5,60 - 6,40	5,60 - 6,20	67,59	Bonne Tenue
90	90,2	6,70 - 7,60	6,60 - 7,00	66,32	Bonne Tenue

#### Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX SMECEPLAST PVC PN16, diamètres 32,40, 50, 63, 75 et 90, mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

TUYAUX :	SMECEPI	AST PEHD	PN6	5 W 5 5	( * )
Diamètres	(en mm)	Epaisseur	rs (en mm)	Pression	T. I. W.
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée	d'essai (en bar)	Observations
32	32,3	2,00 - 2,30	2,00 - 2,10	12,05	Bonne Tenue
40	40,1	2,00 - 2,30	2,00 - 2,20	11,98	Bonne Tenue
50	50,2	2,00 - 2,30	2,40 - 2,55	12,10	Bonne Tenue
63	63,1	2,50 - 2,90	3,00 - 3,20	11,98	Bonne Tenue
75	75	2,90 - 3,30	3,60 - 3,80	12,10	Bonne Tenue
90	90,1	3,50 - 4,00	4,30 - 4,50	12,03	Bonne Tenue

#### Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX SMECEPLAST PEHD PN6, diamètres 32,40, 50, 63, 75 et 90 mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

TUYAUX S	MECEPL	AST PEHD F	PN10		
Diamètres (en mm)		Epaisseui	rs (en mm) Pression		Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée	d'essai	Observations
32	32,2	2,00 - 2,30	2,00 - 2,15	15,89	Bonne Tenue
40	40	2,40 - 2,80	2,40 - 2,50	15,32	Bonne Tenue
50	50,2	3,00 - 3,40	3,00 - 3,20	15,25	Bonne Tenue
63	63,1	3,80 - 4,30	3,70 - 3,90	14,95	Bonne Tenue
75	75,1	4,50 - 5,10	5,00 - 5,20	17,12	Bonne Tenue
90	90,1	5,40 - 6,10	5,40 - 5,60	15,30	Bonne Tenue

# Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX SMECEPLAST PEHD PN10, diamètres 32, 40,50, 63, 75 et 90 mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

TUYAUX S	MECEPL	AST PEHD F	PN16		Time the second
Diamètres (en mm)		Epaisseur	rs (en mm)	Pression	
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée	d'essai	Observations
25	25,0	2,30 - 2,70	2,30 - 2,50	24,32	Bonne Tenue
32	32,2	3,00 - 3,40	3,00 - 3,10	24,66	Bonne Tenue
40	40,0	3,70 - 4,20	3,70 - 3,80	24,46	Bonne Tenue
50	50,2	4,60 - 5,20	4,60 - 4,75	24,21	Bonne Tenue
63	63,3	5,80 - 6,50	5,80 - 5,95	24,21	<b>B</b> onne Tenue
75	75,2	6,80 - 7,60	6,80 - 7,10	23,86	Bonne Tenue
90	90,1	8,20 - 9,20	8,20 - 8,50	24,03	Bonne Tenue

#### Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX SMECEPLAST PEHD PN16, diamètres 25, 32, 40, 50, 63, 75 et 90mm testés sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

TUYAUX S	MECEPL	AST PEBD F	PN2,5		
Diamètres (en mm) Epaisseurs (en mm)		Pression	Observations		
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée	d'essai	Observations
16	16,1	1,00 - 1,20	1,00 - 1,25	15,89	Bonne Tenue
20	20,2	1,20 - 1,30	1,20 - 1,35	15,16	Bonne Tenue

# Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX SMECEPLAST PEBD PN2,5 diamètres 16 et 20 mm testes sont conformes aux spécifications des Normes susmentionnées.

Essais réalisés du 21/05/2024 au 23/05/2024 au laboratoire d'hydraulique

relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole. Date limite de validité de ce bulletin est le 22/05/2026 (circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).

Opérateur d'essai :

ELHOSSI A. MAZOUZ A.

Bulletin d'essai visé par le chef du Service des

Expérimentations, des Essais et de la

Normalisation

Approuvé par :

eteur de l'Irrigation et de Aménagement de l'Espace Agricole

Signé: Ahmed EL BOUARI